

BOTAMENT® D 15

Tapadóhíd

A BOTAMENT® D 15 egy tapadásjavító alapozó, kritikus alapfelületek beltéri burkolása és kiegyenlítése előtt.

Tulajdonságok (Kritériumok)

- ❖ Meglévő burkolatra
- ❖ Gyorsan szárad
- ❖ Nagy tapadóerő
- ❖ Hengerelhető és kenhető
- ❖ Nagyon kiadós
- ❖ Oldószermentes a TRGS 610 szerint

Alkalmazási terület

Alapozható

- ❖ Mázas és nem mázas burkolólapok
- ❖ Természetes- és műkő lapok
- ❖ Szilárd, vízben nem oldódó színes bevonatok
- ❖ Vékonyágyas szőnyegpadló ragasztó
- ❖ Nem nedvszívó beton
- ❖ Impregnált OSB lap és fa padló
- ❖ Öntöttaszfaltesztrich

Alapfelület előkészítés

Az alapfelületnek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie

- ❖ Tiszta, száraztól a matt nedvesig
- ❖ Hordképes
- ❖ Zsírtól, olajtól, cementtejtől és egyéb leválasztó szerektől mentes

A laza, omladozó vagy gyengén tapadó aljzat összetevőket el kell távolítani.

Műszaki adatok

Termékösszetétel	Műanyagdiszperzió
Szín	türkisz
Kiszerelés	1 kg 5 kg
Tárolás	Fagymentes, száraz és hűvös helyen, jól lezárt eredeti csomagolásban min. 12 hónapig
Sűrűség	~ 1,23 kg/ dm ³
Anyagszükséglet	~ 0,12 kg/ m ²
Várakozási idő burkolás előtt	~ 30- 60 Perc
Várakozási idő kiegyenlítő felhordása előtt	~ 60- 90 Perc
Bedolgozási és alapfelület hőmérséklet	+ 5 °C-tól + 30 °C-ig
Tisztítás	Vízzel

A műszaki adatlapon említett idők 23°C-ra és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. A magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom rövidítik, az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom hosszabbítják a bedolgozási időt és a száradás folyamatát.

BOTAMENT® D 15

Tapadóhíd

Felhasználás

- ❖ A BOTAMENT® D 15-öt ecsettel vagy nagy szőrű hengerrel kell felhordani
 - ❖ A felület átszáradását karcolással kell megvizsgálni
 - ❖ Egyszerre csak annyi anyagot szabad felhordani, hogy foltokban ne gyűljön össze
- Felhordás előtt a BOTAMENT® D 15-t, át kell keverni, hogy az edény aljára kiült tapadószemcsék is felkeveredjenek.

Fontos tudnivalók

A BOTAMENT® D 15 nem alkalmas tartósan nedves felületeken.

A BOTAMENT® D 15-el alapozott felületeket, óvni kell a nedvességtől. Meglévő kerámia burkolatokra, természetes kő lapokra és fa alapokra, a gyorskötő ragasztóink alkalmasak, mint a BOTAMENT® M 10 Speed, az M 24, vagy a MULTISTONE®.

Nedvességre érzékeny fa alapfelületek esetében, mint például a parketta, BOTAMENT® E 120-al kell alapozni.

A biztonságtechnikai adatlap rendelkezésre áll a **www.botament.hu** weboldalon.

Az optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy az építkezésen próbafelületet készítsenek.

Megjegyzés: Műszaki adattapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkor érvényes, alkalmazási cél és helyi igénybevételre szabott összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adattaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. **H 1305** kiadás. Új kiadás esetén a régiék érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adattapok a www.botament.hu weboldalon találhatóak.

MC-Bauchemie Kft. – BOTAMENT® Üzletág H-1117 Budapest, Hengermalom u. 47/a.