

BOTAMENT® DF 9

Szigetelő fólia 1K

A BOTAMENT® DF 9 egy repedésáthidaló vízszigetelés, burkolatok alá, beltérben.

Tulajdonságok

- ❖ Rendkívül rugalmas
- ❖ Nagyfokú védelem a nedvességre érzékeny részekben
- ❖ Páraáteresztő
- ❖ Oldószermentes a TRGS 610 szerint
- ❖ Hengerelhető és kenhető

Alkalmazási terület

Szigetelhető

- ❖ Beton, könnyűbeton, pórusbeton
- ❖ Teljesen kfugázott falak
- ❖ Cement és kalciumsulfátesztrich
- ❖ Vakolat a CS II, CS III és CS IV kategóriában a DIN EN 998 szerint és gipszvakolat a DIN EN 13279 szerint (nyomószilárdság $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$)
- ❖ BOTAMENT® BP építőlemez
- ❖ Cementrostlap
- ❖ Gipszkarton
- ❖ Gipszpadló
- ❖ Öntött aszfaltesztrich (IC 10)

Alapfelület előkészítés

Az alapfelület a következőknek kell, hogy megfeleljen:

- ❖ száraz, tiszta és fagymentes
- ❖ hordképes
- ❖ zsír-, festékmарadék-, cementtej, illetve egyéb tapadást csökkentő anyagtól mentes legyen.

Außerdem zu beachten:

- ❖ Risse im Untergrund fachgerecht verschließen
- ❖ unregelmäßige Untergründe egalisieren
- ❖ auf porigen oder lunkerreichen Flächen vorab Kratzspachtelung aufbringen (z. B. aus BOTAMENT® M 21 Classic oder MULTISTAR®)
- ❖ a nedvzívó alapfelületet BOTAMENT® D 11-el alapozzuk
- ❖ alte Fliesenbeläge mit einer dünnen Kontaktschicht aus BOTAMENT® DF 9 versehen

Technische Daten

Materialbasis	Kunststoffdispersion
Farbton	grau
Lieferform	zum Rollen 5 kg 12 kg 21 kg zum Spachteln 12 kg 21 kg
Minőségét megőrzi	fagymentes, száraz hűvös helyen, jól lezárt eredeti csomagolásban, min. 12 hónapig
Dichte	~ 1,45 kg/ dm ³
Kiadósság (szükséges száraz rétegvastagság 0,5 mm)	~ 1,2 kg/ m ²
Munkafázisok közötti idő	~ 4 óra
Az utolsó réteg felhordása és a burkolás közötti idő	~ 12 óra
Bedolgozási és alapfelület hőmérséklet	+ 8° C-tól + 30° C-ig
Reinigungsmittel	
im frischen Zustand	Wasser
im ausgehärteten Zustand	mechanisch

Alle angegebenen Zeiten beziehen sich auf das Normklima von + 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten beschleunigen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeiten verzögern den Trocknungsverlauf.

BOTAMENT® DF 9

Szigetelő fólia 1K

Felhasználás

❖ A BOTAMENT® DF 9-et alaposan keverjük át, majd bárányszőr hengerrel vagy glettvassal minimum 2 rétegben hordjuk fel

(a már felhordott BOTAMENT® DF 9-et meg kell várni, hogy megszáradjon)

A szigetelőanyag száraz rétegvastagsága minimum 0.5 mm kell, hogy legyen (ez nedves rétegvastagságban 1 mm-nek felel meg). Die maximale Trocken-schichtstärke darf 1 mm nicht überschreiten.

Ezt követően a burkolást végezhetjük BOTAMENT® M 21-el, MULTILIGHT®-al, vagy BOTAMENT® M 12 Stone ragasztóval.

Fugák lefedésénél, valamint szerkezeti kapcsolódásoknál, belső sarkoknál, átmeneteknél és bevágásoknál a BOTAMENT® SB 78 sarokerősítő szalagot a szigetelő anyag első rétegébe kell beágyazni, majd a második réteggel átglettelni.

Wichtige Hinweise

BOTAMENT® DF 9 ist während der Erhärtung gegen Feuchtigkeit, Zugluft, Sonneneinstrahlung sowie starken Temperaturschwankungen zu schützen. Während der Trocknung darf die relative Leuchtfeuchtigkeit 80 % nicht überschreiten.

BOTAMENT® DF 9 darf keinen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt werden.

Eine rückseitige Durchfeuchtung ist zu vermeiden. BOTAMENT® DF 9 ist für den Einsatz im Dauernassbereich und zur Abdichtung gegen negativen Wasserdruck nicht geeignet.

A biztonság technikai adatlap elérhető a www.botament.hu oldalon.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir eine baustellenspezifische Probeverarbeitung.

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Ausgabe D-1406. További műszaki részletek a www.botament.hu weboldalon található műszaki adattapjainkban találhatóak.
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop