

Csempe- és járólap ragasztó

Alkalmazási terület:

A BOTAMENT® M 19 Csempe- és járólapragasztó beltéri és fagyálló mázas kerámia, kőporcelán (gres) lap, klinker lap, kis és közepes kerámia mozaiklapok ragasztásához alkalmas az építőiparban szokásos alapfelületeken (beton, könnyűbeton, cementvakolat, cement esztrich), padlón és oldalfalon egyaránt. Padlófűtés, erősen nedvszívó alapfelület (Pl.: gipszvakolat, anhidrit esztrich), valamint kültéri burkolatragasztás esetén, a ragasztó rugalmasságának feljavítására BOTAMENT® D 10-el kell a keverővízhez 1:3 arányban önteni.

A BOTAMENT® M 19 teljesíti az MSZ EN 12004 szabvány C1 T kategóriájára vonatkozó kritériumokat.

Alapfelület előkészítése:

Az alapfelület teherhordó, száraz, és hordképes, valamint fagy-, zsír-, festékmaradék-, illetve egyéb tapadást csökkentő anyagtól mentes legyen. A laza, elváló részeket el kell távolítani. Az alapfelület tapadó- és húzószilárdsági paramétereinek el kell, hogy érjék az idevágó műszaki szabvány értékeit.

Az alapfelület egyenetlenségeit falfelületen BOTAMENT® M 90-el, M 100-al lehet kiegyenlíteni. Nagy padló felületek esetén igény szerint pl. a BOTAMENT® M 49, BOTAMENT® M 50, M 51, M 52 Duoplan önterülő aljzatkiegyenlítő használata javasolt. A monolit és előre-gyártott betonelem felületnek 3 hónapnál régebbinek kell lennie.

Burkolatfektetés megkezdése előtt ajánlott elvégezni a maradék nedvesség próbát (lehetőleg mintavételezéssel, és nem felületi méréssel). Cement esztrich esetén 2 %, lehet a maradék nedvességtartalom.

Cementkötésű alapfelületen a BOTAMENT® D 11 és víz 1:1 arányú keverékével kell alapozni.

Meglévő csempeburkolatra a BOTAMENT® M 21-et ajánljuk.

Felhasználás:

A BOTAMENT® M 19-et keverőgéppel, lassú fordulaton (max. 600 fordulat/perc) kb. 7 liter tiszta, hideg vízzel csomómentes, homogén habarccsá keverjük. 5 perc után a habarcsot rövid ideig újra átkeverjük. Az így kapott anyagot 1 órán belül kell felhasználni. A megkötött anyagot nem szabad még egyszer átkeverni, és tovább dolgozni vele, mert így nem éri el a termék a megfelelő végszilárdságot.

Továbbiakban a fogazott glettvas sima oldalával egy kontaktréteget viszünk fel az alapfelületre. Ezt a szerszám fogazott oldalával átfésüljük. A burkolólapot nyomó és könnyű toló mozdulattal a ragasztóágyba ültetjük és megnyomjuk. A felület 20 percig maradhat burkolat nélkül.

BOTAMENT® M 19 +5 °C alatt nem alkalmazható.

BOTAMENT® M 19

- Fal- és padlóburkolatokhoz
- Bel- és kültérben
- Oldalfalon csúszásmentes ragasztás
- Fagyálló
- Kőporcelán (gres) lapokhoz beltérben

BOTAMENT®

M 19

Termékösszetétel:

Cement kombináció, ásványi, töltőanyagokkal és műanyag adalékanyagokkal.

Hőállóság:

-15 °C-tól +70 °C-ig

Pihentetési idő:

Kb. 3 perc

Burkolat nélkül maradhat:

kb. 20 perc

Bedolgozható:

kb. 2 óra

Max. réteg vastagság:

5 mm

Optimális keverővíz:

kb. 7,0 l

Járható:

kb. 24 óra múlva

Fugázható:

kb. 24 óra múlva

Alapfelület hőmérséklete bedolgozáskor:

+5 °C-tól +25 °C-ig

Tisztítás:

Használat után azonnal: vízzel

Megkötött állapotban:

BOTAMENT® R 72 Cementfátyol

eltávolítóval

Csempe- és járólap ragasztó

Megjegyzések:

Műszaki adatlapon említett idők 23 °C-ra és 50 % relatív páratartalomra vonatkoznak. Magasabb hőmérséklet és alacsonyabb páratartalom rövidítik, alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom hosszabbítja a bedolgozási időt és a kikeményedés folyamatát.

Kérjük, hogy ebben a műszaki adatlapban említett összes termék adatlapjában leírtakra ügyeljenek a felhasználás során.

Ez a termék cementet tartalmaz. Szembe kerülése esetén bő vízzel ki kell öblíteni, és szemorvoshoz kell fordulni.

Biztonságtechnikai adatlapot kérszre biztosítjuk vagy az internetről letölthető.

Az optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy az építkezésen próbafelületet készítsenek felhasználás előtt.

Anyagszükséglet:

6 mm-es glettvas	kb. 2,6 kg/m ²
8 mm-es glettvas	kb. 3,4 kg/m ²
10 mm-es glettvas	kb. 3,9 kg/m ²

Csomagolás:

42 x 25 kg papírzsák

Minőségét megőrzi:

Száraz és hűvös helyen, jól lezárt, eredeti csomagolásban min. 12 hónapig.

Megjegyzés:

Műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkor építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevétel összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. **H 1102 kiadás.** Új kiadás esetén a régiék érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapon a www.botament.hu weboldalon találhatók.