

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ A POLÍROZOTT PORCELÁN KERÁMIA BURKOLÓLAPOK TULAJDONSÁGAIRÓL. JAVASLATOK A BURKOLÓLAPOK KIVÁLASZTÁSÁHOZ, A BURKOLÁSHOZ, A BURKOLATOK TISZTÍTÁSÁHOZ.

Kiadta: **Tel:**.....

Az első teendő: a burkolólapok vásárlását megelőzően, burkolatépítési szándékát beszélje meg a kivitelezést végző, a burkolatépítésben jártas szakemberrel. Ezáltal segítséget kap a burkolólapok mennyiségének meghatározásához, a burkolat-építés kérdéseiben történő eligazodáshoz.

Kérjük, tájékozódjon a szükséges burkolólapok választékában, tulajdonságaiban:

- ✓ A lapok típusában, méretezésében, színében, felületi tulajdonságaiban.
- ✓ A padlóburkoló lapok legfontosabb kérdéseiben, mint mázas vagy máztalan, fagyálló vagy belsőtéri, a kopásállóság fokozataiban és a felületi adottságokban, ami lehet rusztikus vagy sima, esetleg csúszásgátló felületű.
- ✓ Döntsen a termék típusáról és határozza meg a szükséges mennyiséget, ahol számoljon a szakmai rátartással, a szükséges tartalék mennyiséggel.
- ✓ Az első teendők között tájékozódjon a kerámia burkolólapok minőségére és minősítésére vonatkozó szabályokról, tudnivalókról.
- ✓ A kerámia lapok követelményét nemzetközi, Európai Szabványok határozzák meg. E szabványok számát (jelzetét) és a burkolólapok – vételhez szükséges – legfontosabb tulajdonságait minden gyártó a csomagoláson feltünteti.

A kerámia burkolólapok „PORCELÁN” vonatkozó csoportja

MSZ EN 14411:2012 G melléklet. Szárazon sajtolt, kis vízfelvételű kerámia burkolólapok -BI_a csoport E ≤ 0,5%

MEGHATÁROZÁS:

Polírozott — „LEVIGATO” kerámialapok: Ezek a termékek szárazon sajtolt, máz nélküli, polírozott felületű kerámialapok. Jellemzőjük, hogy az anyagában színezett massa (teljes keresztmetszetében azonos anyag) sajtolásával alakul ki a „félkész termék”, melyet égetés után méretre csiszolással kalibrálnak. Az anyagok nagyon tömörök és szilárdak, lapok felületét **gyémánt technológiával** polírozzák üveg simaságúra.

JELLEMZŐK:

A technológiából adódó változások miatt e lapokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

1. A polírozott lapok felülete nagyon sima, ezért ezek betervezésekor körültekintően járjon el. Nem ajánlott vízzel közvetlenül érintkező terekhez, pl. terasz.

2. Ezek a termékek **nem rendelkeznek mázbevonattal**, ezért enyhén porózusak (foltosodás előfordulhat). Javasolt fugázás után kőimpregnáló szerrel a **felületet áttörölni** az impregnáló anyag gyártójának felhasználási leírása alapján. Javasolt az impregnálás felújítása évente 1-2 alkalommal.

Erős **foltképző anyagokkal** történő szennyezés esetén (pl. vér, vörösbor, olajok, ketchup, hajfesték, kávé, ecetek, stb.) a lehető leggyorsabban gondoskodjunk az anyag eltávolításáról.

3. A máztalan, nem polírozott lapok is hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a polírozott (fényes) felülettel rendelkezők: **intenzív színű fugázók használatakor ajánlott próbafugázást végezni a fugaanyag gyártó útmutatásai alapján.**

4. **Különleges esetekben előfordulhat**, hogy a leburkolt felület takarítása során a **természetes fából készült bútorok** (pácolt felületvédelemmel ellátott faasztal, szekrény, stb.) a burkolattal érintkező részén (a nedvesség hatására) a festékanyag, oldott állapotban a felületbe szívódhat. Beépítés előtt **ajánlott próbával** ellenőrizni.

5. A **lapok felülete** a mázas lapokkal összehasonlítva **sokkal ellenállóbb** a felületi hatásokkal szemben. Ettől függetlenül az üveg simaságú, polírozott felület megóvása érdekében **javasolt szennyfogó** szőnyeg alkalmazása.

6. A lapok felületén a gyártó egy vékony, kemény viaszréteget alkalmaz, ami **védi a lapokat** a szállítás és a burkolás során **várható felületi sérülésektől**.

Ez a réteg a **fugázás során eltávolítható**, ha ez mégsem történne meg akkor javasolt, a **háztartásokban** is használatos szivacs érdesebb felületével és pl. folyékonyúroló szer alkalmazásával **eltávolítani** a felületről. **TILOS karcoló és fém anyagú** súroló eszközök használata!

7. A burkolatépítéshez **javasolt felhasználni** C2TE vagy C2TE S1 szabványi jelzettel ellátott flexibilis ragasztót és flexibilis tulajdonságú fugázó anyagot.